


| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Produkt Tkanina meblowa | Deseń, Nazwa ZETTA |
|-----------------------------------|------------------------------|

| | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Masa powierzchniowa 300 g/m ² | Szerokość 142-145 cm | Skład surowcowy 100% PES |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|

Właściwości użytkowe wyrobu zgodne z normą PN-EN 14465:2005- kategoria A
Badania wykonujemy w Instytucie Włókiennictwa Laboratorium Badań Surowców i Wyróbów Włókienniczych w Łodzi

| Właściwości | Norma | Wartość zgodna z normą |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Odporność na przesunięcie w szwie | EN ISO 13936 -2 | ≤4 |
| Wytrzymałość na rozdarcie | EN ISO 13937 -3 (N) | ≥40 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | EN ISO 13934 -1 (N) | ≥400 |
| Odporność na ścieranie w teście Martindale | EN ISO 12947 -2 (suwy) | ≥45 000 |
| Odporność na pilling | EN ISO 12945 -2 (po 2000 suwów) | ≥4-5 |
| Test papierosa | PN-EN 1021-1 | ✓ |
| Water repellent |  | ✓ |

1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.
2. Ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej w katalogu.
3. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.
4. Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.
5. Działanie promieni UV może spowodować zmiany kolorów.